

---

Открытое акционерное общество «Северсталь»

---

Стандарт организации

---

СТО 00186217-229-2014  
(взамен СТО 00186217-229-2013)

МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Череповец


100%

## Стандарт открытого акционерного общества «Северсталь»

### Металлы черные вторичные для переработки и использования

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦТРК дивизиона «Се-  
версталь-Российская сталь»

  
В.П. Наумченко  
« 25 » 2014 г.

Дата введения: 12.05.14

#### 1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на металлы черные вторичные, предварительно подготовленные поставщиком, предназначенные для переработки на площадках ООО «Северсталь-Вторчермет» и (или) дальнейшего использования в сталеплавильном производстве ОАО «Северсталь».

#### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте организации используются ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 1648-70 «Металлы черные вторичные. Термины и определения» с изм. 1,2;

ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия» с изм. 1,2,3,4;

ТУ 14-105-660 «Суда и другие плавсредства, поставляемые для разделки на металлолом в ЧерМК ОАО «Северсталь»;

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома».

Классификатор взрывоопасных предметов действующий на ОАО «Северсталь».

#### 3 Основные нормативные требования

##### 3.1 Классификация

Классификация металлолома должна соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия».

### 3.2 Технические требования

3.2.1 Не допускается сдача и поставка списанных в лом агрегатов и машин в не разобранном виде.

3.2.2 Углеродистые стальные лом и отходы не должны содержать лома и отходов чугуна, легированных стальных, цветных металлов и сплавов.

3.2.3 Подвижной состав на своем ходу должен быть очищен от нефтепродуктов, угля и других химических веществ, взрывоопасных и горючих материалов, мусора. Цистерны, топливные баки должны быть промыты, пропарены и иметь сквозные отверстия в нижней части.

3.2.4 Судовые объекты и их металлические части, поставляемые для разделки на металлолом должны соответствовать техническим условиям ТУ 14-105-660 «Суда и другие плавсредства, поставляемые для разделки на металлолом на ОАО «Северсталь».

3.2.5 Партия металлолома должна соответствовать требованиям взрывобезопасности согласно ГОСТ 2787-75.

3.2.6 Вторичные металлы не должны иметь радиоактивного загрязнения.

3.2.7 Не допускается поставка военного лома. В случае выявления в транспортном средстве военного лома, в установленном порядке, производится возврат транспортного средства.

3.2.8 Не допускается в транспортном средстве смешение углеродистого металлолома с:

- землёй, глиной, песком, шлаком, окалиной, камнями и другими подобными составляющими;
- резиной, каучуком, пластиком, деревом, стеклом, керамикой и другими подобными составляющими;
- скрапом (категории 3А, 5А), 13А, 23 – 29А;
- металлическим ломом с увеличенной массовой долей сернистых примесей (калориферы, теплообменники, воздушные рециркуляторы, топочная и котельная арматура, ваграночный чугун, неразделанные редуктора, ГСМ, резины и т.д.);
- легированными вторичными чёрными металлами, цветным ломом;
- металлическим ломом с остатками химических, огне- и взрывоопасных веществ;
- взрывоопасными предметами (далее ВОП) согласно ГОСТ 2787-75 и классификатора ВОП ОАО «Северсталь», военным ломом;
- металлокордом или кусками массой менее 25 грамм;
- и другими, недопустимыми к использованию в сталеплавильных агрегатах, составляющими (лёд, неустановленные по составу вещества, не являющиеся металлоломом).

3.2.9 В случае присутствия выше указанных недопустимых составляющих в транспортном средстве санкции поименованы в п.3.3.9.

3.2.10 Наличие в транспортном средстве металлолома покрытого цинком браковочным признаком не является и не ведёт к санкциям.

3.2.11 Наличие спутанной проволоки (путанки) не допускается. Весь объём спутанной проволоки переводится в засор на величину массы, установленной визуально.

3.2.12 Наличие в транспортном средстве проволоки и изделий из проволоки (отдельных кусков, бунтов) переработанных в габаритные размеры менее 800 мм в количестве не более 5% от массы - браковочным признаком не является и не ведёт к санкциям.

3.2.13 В случае превышения в транспортном средстве количественного значения проволоки независимо от размеров 5% от массы, производится:

при поставках габаритного лома перевод в 5АМ;

при поставках негабаритного лома увеличивается процент засорённости, на величину массы проволоки, определённой визуально.

3.2.14 Наличие в транспортном средстве проволоки и изделий из проволоки (отдельных кусков, бунтов) имеющих габаритные размеры выше 800 мм и в количестве более 1% является браковочным признаком. В этом случае партия лома подлежит приёмке с увеличенным процентом засорённости, отражающим массу проволоки, определённую визуально.

3.2.15 Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени чистоты, габаритом и массе должны соответствовать требованиям таблицы 1.

3.2.16 Остальные требования, не предусмотренные данным стандартом организацией, устанавливаются в соответствии с ГОСТ 2787-75.

Таблица 1

Обозначения ГОСТ 2787-75	Обозначения СТО 00186217- 229-2014	Требования к размерам и массе			
<b>1. Габаритный стальной лом</b>					
<b>1.1. Лом, подготовленный для использования в сталеплавильных агрегатах</b>					
	2АШ	Лом шредерной переработки. Размер куска не более 300 мм. Допускается лом, покрытый цинком. Базовый процент засорённости 1 %.			

Обозначения ГОСТ 2787-75	Обозначения СТО 00186217-229-2014	Требования к размерам и массе
3А	3А	Кусковой лом или лом, полученный от ножничной резки с подпрессовкой. Размеры куска не более 800x500x500 мм. Толщина металла не оговаривается. Допускается лом, покрытый цинком. Допускаются проволока, и изделия из проволоки переработанные в габаритные размеры менее 800 мм в количестве не более 5%. Базовый процент засорённости 2 %.
6А, 7А	6А, 7А	Брикеты углеродистые. Согласно ГОСТ 2787-75.
8А	8А	Согласно ГОСТ 2787-75.
	8АФ	Лом пакетированный, углеродистый. Пакеты должны иметь размеры не более 600x500x500 мм. Масса до 300 кг. Плотность пакетов не менее 2,0 т/м <sup>3</sup> .
9А	9А	Согласно ГОСТ 2787-75. Допускаются пакеты из проволоки.
<b>2. Лом стальной негабаритный.</b>		
<b>2.1. Лом для последующей переработки (газовая резка, пакетирование, шрёдерная переработка, ножничная резка)</b>		
5А	5АМ	Кусковой лом. Размеры куска не более длины транспортного средства, толщина металла не оговаривается. Допускается лом, покрытый цинком. Допускаются проволока, и изделия из проволоки переработанные в габаритные размеры менее 800 мм в количестве не более 5%. Базовый процент засорённости 3 %. При размере куска по длине транспортного средства (буровые трубы, замкнутый профиль) должны быть увязаны в пачки, позволяющие произвести стропление при выгрузке.
	5А3	Кусковой лом с размерами и массой согласованными в договоре на поставку (резаные корпуса судов, шлюзовые створки, шаботы и т.п.)
<b>2.2. Железнодорожный лом</b>		
5А	5АЖ1	Накладки, подкладки, костили, рельсы, разделанные колесные пары, сцепки. Размеры не более 1500x500x500 мм, базовый процент засоренности 0,5 %.
	5АЖ2	Тележки, стрелочные переводы, неразделанные колесные пары, рельсы, сцепки. Размер куска более 1500x500x500 мм, базовый процент засоренности 1,0 %.
	5АЖ3	Подвижной состав на своём ходу, базовый процент засоренности 3 %.
<b>2.3 Судовой лом</b>		
5А	5АС	Неразделанные корпуса судов типа «баржа», понтоны, «самоходные» и т.п.
<b>2.5. Канаты стальные и проволока</b>		
13А	13А	Согласно ГОСТ 2787.
<b>2.6. Стружка стальная</b>		
16А	16А	Согласно ГОСТ 2787-75.
15А	15А	Согласно ГОСТ 2787-75.
15А,16А	16А1	Оборотный лом от подразделений и цехов ОАО «Северсталь».
<b>3. Чугунный лом.</b>		
<b>3.1 Лом чугунный габаритный.</b>		
17А	17А	Согласно ГОСТ 2787-75.
<b>3.2 Лом чугунный негабаритный.</b>		
20А	20А	Согласно ГОСТ 2787-75.
<b>3.2.1 Стружка чугунная, скрап.</b>		
24А	24А	Согласно ГОСТ 2787-75.
	29А	Скрап товарный габаритный.

Обозначения ГОСТ 2787-75	Обозначения СТО 00186217-229-2014	Требования к размерам и массе
<b>4. Однородный металлолом с известным химическим составом.</b>		
	БАТ ЧШ -1,2	Чистая шихта. Лом, соответствующий по габаритным размерам видам 9А, 5АТ, 5АП. Засоренность безвредными неметаллическими включениями не более 0,5 %. Однородный металлолом с известным химическим составом (массовая доля хрома, никеля и меди не более 0,1 % каждого, ванадия, вольфрама, молибдена, ниобия не более 0,01 % каждого, серы не более 0,025 %).
	ЗА ЧШ -1,2	Чистая шихта. Лом, соответствующий по габаритным размерам видам 2АШ, 3А, 8АФ. Засоренность безвредными неметаллическими включениями не более 0,5 %. Однородный металлолом с известным химическим составом (массовая доля хрома, никеля и меди не более 0,1 % каждого, ванадия, вольфрама, молибдена, ниобия не более 0,01 % каждого, серы не более 0,025 %).
	5АТ ЧШ - 4	Чистая шихта. Отходы прокатного производства. Лом, соответствующий по габаритным размерам видам 9А, 5АМ. Однородный металлолом с неизвестным химическим составом, засоренность безвредными неметаллическими включениями не более 0,5 %, принимается только от предприятий, входящих в группу Северсталь.
	ЗА ЧШ - 4	Чистая шихта. Отходы прокатного производства. Лом, соответствующий по габаритным размерам видам 2АШ, 3А, 8АФ. Однородный металлолом с неизвестным химическим составом, засоренность безвредными неметаллическими включениями не более 0,5 %, принимается только от предприятий, входящих в группу Северсталь.

### 3.3 Правила приёмки и методы испытаний

3.3.1 Общие правила приемки и методы испытаний металлов черных вторичных согласно ГОСТ 2787-75.

3.3.2 Поставка цистерн должна сопровождаться «Актом анализа проб воздуха в цистернах и топливных баках».

3.3.3 Каждая партия легированных вторичных чёрных металлов должна сопровождаться сертификатом качества с указанием химического состава металлолома, оформленным в соответствии с правилами оформления документов ответственным лицом.

3.3.4 При отсутствии сертификата качества, по согласованию с поставщиком, для определения содержания легирующих и других элементов производится отбор проб для анализа или экспресс анализа при помощи Х-мет. Затраты относятся на поставщика.

3.3.5 Не допускается поставка потребителю габаритных лома и отходов черных металлов, смешанных с негабаритными, включая проволоку и изделия из проволоки (допускается наличие негабаритного лома не более 2 % в транспортном средстве с габаритным ломом). Не допускается поставка в одном вагоне, автомобиле лома двух видов и более.

3.3.6 В случае поставки в одном транспортном средстве (вагоне, автомобиле) лома двух и более видов в смешанном состоянии приемка лома производится видом лома 5АМ.

3.3.7 При поставке судами допускается поставка нескольких видов лома разделёнными трюмами в установленном порядке. Допускается негабаритный навал, принимающийся по провеске и данным драфт-сюрвеерских замеров, раздельно.

3.3.8 При поступлении пакетов плотностью менее 1200 кг/м<sup>3</sup>, размерами более 2000x1050x750 мм, массой менее 40 кг лом в вагоне принимается категорией 5АМ.

3.3.9 В случае, смешения в одном транспортном средстве стального углеродистого металлолома с недопустимыми составляющими указанными в п.3.2.8, покупатель (ОАО «Северсталь») осуществляет приёмку в установленном порядке, согласно Регламента проведения комиссационной приёмки от 01.05.2014 влекущий санкции:

увеличенный процент засора на неотделимые составляющие засора, выгружаемые в закром в соответствии с их визуально определённой массой, или объёмом при легковесных составляющих (пластик, дерево и т.д.).

штраф (установленные требования в п.3.3.10) на наличие ВОП согласно ГОСТ 2787-75 и поименованных в классификаторе ВОП ОАО «Северсталь»,

возврат транспортного средства поставщику.

3.3.10 При обнаружении в транспортном средстве с металлом не переработанных согласно ГОСТ 2787-75 взрывоопасных предметов (горловина открыта, на корпусе второе отверстие, содержащее доступно для осмотра) а так же поименованных в классификаторе ВОП ОАО «Северсталь», установить следующие штрафные санкции:

- при приемке металла, поступающего водным или железнодорожным транспортом - за каждый огне-взрывоопасный предмет, наличие которого подтверждено фотоматериалами, размер штрафа составляет 1 000 руб.;
- при приемке металла, поступающего автомобильным транспортом - за огне-взрывоопасные предметы, наличие которых подтверждено фотоматериалами, размер штрафа составляет 1 000 руб. на одно транспортное средство, независимо от количества обнаруженных взрывоопасных предметов, взрывоопасные предметы рассортируются и возвращаются грузоотправителю в данном транспортном средстве.

Допускается переработка ВОП разрезанием пополам.

Только смятие ВОП – не является переработкой согласно ГОСТ 2787-75.

3.3.11 Поставка длинномерного лома нетехнологичного для выгрузки (не увязанные буровые трубы, профили и т.д.) в обязательном порядке должна быть предварительно согласована с ЧП ССВЧМ.

3.3.12 Договором с поставщиком лома может быть установлен иной размер санкций.

#### 3.4 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

3.4.1 Общие правила приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и оформления документации в соответствии с ГОСТ 2787-75.

3.4.2 Каждая партия металла должна сопровождаться протоколом радиационных измерений, выданный аккредитованной лабораторией, согласно СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металла».

#### 3.5 Требования по обеспечению взрывобезопасности

3.5.1 Общие требования по обеспечению взрывобезопасности предъявляются в соответствии с ГОСТ 2787.

3.5.2 Каждая партия металла должна подтверждаться «Удостоверением о взрывобезопасности металла».

3.5.3 Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огне- и взрывоопасных, радиоактивных металлов и материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

ОАО «Северсталь»		СТО 00186217-229-2014		
Отдел технического контроля		«Металлы черные вторичные для переработки и использования»		
	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
Разработал	Начальник участка контроля лома	Г.В. Камаев	<i>Рад</i>	24.04.14
Проверил	Начальник ОТК	А.В. Мальцев	<i>Рад</i>	24.04.14
	Главный метролог	А.В. Ершов	<i>Ершов</i>	24.04.14
Нормоконтроль	Менеджер по стандартизации ЦТРК	Ю.В. Веселов	<i>Веселов</i>	08.05.14